

Novalaine

« L'isolation au Naturel »



LAINES DE MOUTON THERMOLIEE

ISOLANT THERMIQUE ET PHONIQUE A BASE DE LAINE DE MOUTON EN ROULEAU

Domaine d'utilisation :

Isolation des combles perdus, des rampants de toiture, des murs ou cloisons, des planchers.

Propriétés :

Excellente isolation thermique.

Très bonne capacité de régulation hygrométrique sans perte des qualités isolantes.

Léger cet isolant est approprié dans les cas de supports à faible résistance.

S'adapte parfaitement aux irrégularités de l'ossature pour garantir une isolation de qualité.

Non irritant. Recyclable. Très stable dans le temps.

Mise en œuvre :

Découpe manuelle aisée ou utilisation de ciseaux.

Idéalement agrafé sur une ossature bois. Prévoir un système d'agrafes mural pour des ossatures métalliques.

Il est recommandé de porter masque et lunettes pour la pose.

Respecter les règles de mise en œuvre des parois perméantes pour le bon fonctionnement de cet isolant.

Stockage :

Stockage au sec.

Caractéristiques techniques :

Composition	85% laine, 15% fibre thermofusible polyester
Traitement	Antimite KONSERVAN (homologué IWS - Woolmark)
Epaisseur x Largeur (cm)	6 x 45 ; 6 x 60 ; 8 x 60 ; 10 x 60
Longueur (m)	10
Densité (Kg/m³)	13,5
Conductivité thermique λ (W/m°C)	0,040
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	1 à 2
Point éclair (°C)	560
Capacité hygroscopique	Jusqu'à 33% de son poids
Conditionnement	Sac de 2 rouleaux
Références	MT645 ; MT660 ; MT860 ; MT1060



LES TEXTILES DE GARROT
GARROT LACROUZETTE – 81210 ROQUECOURBE

Site : www.novalaine.fr

Tél : 05 63 82 13 65 – Fax : 05 63 75 60 58 – E-mail : contact@novalaine.fr